



ZINSSER® B-I-N AQUA

Бял пигментиран водоразтворим грунд-уплътнител

- Отличен блокер на петна
- Запечатва танини, чворове и смолисти ивици
- Изолира миризми от пури, цигари и никотин
- Блокира петна от наводнение, щети от пожар и дим
- Запечатва петна от ръжда, графити, пастели, червило и мазнини



ZINSSER® B-I-N AQUA

DESCRIPTION

B-I-N® Aqua е високоефективен, бял пигментиран, водоразтворим грунд-уплътнител на основата на синтетичен шеллак. Той осигурява бързо съхнене, отлична адхезия и максимална покривност, като същевременно има ниско ниво на миризми.

RECOMMENDED USE

Грундиране на интериори

- Подходящ за цялостно грундиране на дървени панели, строителни плоскости, врати, рамки, PVC, шперплат, бетон, гланцови бои и лакове, както и други боядисваеми повърхности.

Точково грундиране

- За външна употреба – отлично за локално грундиране на чворове, смола, петна от ръжда и др.
- За вътрешна употреба – идеално за локално грундиране на петна от наводнение и шпакловани повърхности.
- Важно: При порьозни повърхности, ако покривността на финалната боя е слаба, грундираните участъци може да прозират. Това важи и за много таванни бои и гланцови емайли – използвайте финална боя с добра покривност.

Запечатване

- B-I-N® Aqua прониква и запечатва порьозните повърхности, изсъхвайки до гладък финиш с отлични покривни свойства.
- Финалната боя има по-добра покривност и по-равномерен блясък, което прави B-I-N® Aqua идеален грунд за емайли.
- Подходящ за дърво, ново изсъхнало мазилко, бетон, бетонни блокове, стучо, гипскартон, шпакловка, негрундираны тапети и други порьозни повърхности.

Блокиране на петна и миризми

- B-I-N® Aqua ефективно блокира петна от вода, никотин, мазнини, масла, сажди, ръжда, мухъл, танини, пастели и червило.
- Освен това е изключителна бариера срещу миризми, включително миризми от пожари, дим, пури и цигари, мухъл, урина от домашни любимци, камини и отоплителни уреди.

Щети от пожар

- Заменете силно обгорелите материали и отстранете саждите и замърсяванията със суха химическа гъба или прахообразен препарат.
- Грундирайте повредените повърхности с B-I-N® Aqua, за да блокирате петна от дим, вода и да запечатате миризмите.

Възли и смолисти ивици

- Запечатайте възли и смола с един или два слоя B-I-N® Aqua.
- При ново дърво се препоръчват два слоя.

Гланцирани повърхности

- Гланцова емайл боя, прозрачни лакови покрития, шкафове, дървена ламперия, стъкло, Formica®, MDF, керамични плочки и метал могат да бъдат грундираны без нужда от шлайфане или матиране.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|----------------|-----------|
| density: | 1,2 - 1,4 |
| gloss_level: | matt |
| solids_weight: | 60% |
| solids_volume: | 50% |

DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

| | |
|-------------------------|-----------|
| group_dry_10_touch: | 25 минути |
| group_dry_30_recoat: | 45 минути |
| group_dry_40_full_cure: | 7 дни |

GROUP_RFT_10_WET

100-137 µm

GROUP_RFT_20_DRY

37,5-50 µm

GROUP_COVERAGE_10_THEORETICAL

7,5-10 м²/л/слой

GROUP_COVERAGE_20_PRACTICAL

Практическото покритие зависи от множество фактори, като порьозност и грапавост на основата, както и загуби на материала по време на нанасяне.

SURFACE PREPARATION

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, здрави и без прах, замърсявания, кредитани остатъци, мазнини, масла, восък, мухъл, тапети, лепила или други замърсители, които могат да попречат на адхезията.

- Ако не сте сигурни, измийте повърхността с подходящ почистващ разтвор или разтворител и изплакнете обилно.
- Отстранете лющещи се и нестабилни покрития.
- Изшлайфайте гладко ръбовете на останалата боя.
- При грундиране върху замърсени участъци, първо се опитайте да отстраните колкото е възможно повече от петното чрез измиване, шлайфане, стъргане и други методи.
- Оставете повърхността напълно да изсъхне преди грундиране.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Разбъркайте добре продукта преди употреба, за да осигурите хомогенност.
- Ако е необходимо разреждане, добавете не повече от 5% вода.
- В повечето случаи е достатъчен един слой за грундиране на повърхностите.
- При много порьозни основи, където се наблюдава прекомерно попиване, може да е необходим втори слой.
- За най-добри резултати грундирайте цялата повърхност преди боядисване.

APPLICATION CONDITIONS

Нанасяйте при температура на въздуха и повърхността между 10°C и 32°C. Относителната влажност трябва да бъде под 85%.

GROUP_APPL_THINNING_10_BRUSH

Използвайте висококачествена четка. Разреждане: до 5% вода (ако е необходимо).

Дата на издаване: 11/03/2025

Available colours & pack sizes: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Disclaimer: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® B-I-N AQUA

GROUP_APPL_THINNING_20_ROLLER

Използвайте валик с 9,5 мм (3/8") мъх. Разреждане: до 5% вода (ако е необходимо).

GROUP_APPL_THINNING_30_AIRLESS

Дюза: 0,15–0,17" Налягане: 1700-2200 psi / 120-150 bar Следвайте инструкциите на производителя при използване на бояджийско оборудване. Осигурете добра вентилация по време на работа. Разреждане: до 8% вода (ако е необходимо).

CLEANUP_PAINT

Почиствайте разливите и капките със сапунена вода преди да изсъхнат. Следвайте указанията на производителя за почистване на оборудването за пръскане.

REMARKS

B-I-N® Aqua може да се тонира с до 25 мл универсален оцветител на литър.

Тонирането към нюанса на финашната боя подобрява покривността.

При повърхности с петна и миризми нанесете допълнителен слой.

Боядисвайте външните точково загрудирани участъци след изсъхване.

По-ниски температури, висока влажност и добавяне на тониращи пигменти могат да удължат времето за съхнене и втвърдяване.

За възли и петна изчакайте 2 часа преди нанасяне на следващ слой.

При запечатване на водни петна е възможно те да се покажат в грунда по време на съхнене – това е нормално. Петната са запечатани и няма да проникнат през финашния слой.

SAFETY DATA

| | |
|------------------------|--|
| group_voc_10_level: | 1 g/l |
| group_voc_20_readymix: | 1 g/l |
| group_voc_30_category: | A/g |
| group_voc_40_limit: | 30 g/l (2010) |
| safety_remark_PDS: | Консултирайте се с информационния лист за безопасност и етикета на продукта. |

SHELF LIFE

Минимум 2 години от датата на производство в неотворени кутии, ако се съхранява на сухи, добре проветриви места, не на пряка слънчева светлина при температури между 5 и 32°C.

Дата на издаване: 11/03/2025

Available colours & pack sizes: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Disclaimer: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu