



## ZINSSER® B-I-N

# Plniaci základný náter a blokátor škvŕn na báze šelaku

- Rýchle zasychanie
- Vynikajúca príľnavosť ku hladkým a lesklým povrchom
- Zloženie s vysokou krycou schopnosťou blokuje odolné a pretrvávajúce škvŕny
- Utesňuje porézne povrchy
- Použitie pri teplotách pod bodom mrazu



# ZINSSER® B-I-N

## PRODUCT DESCRIPTION LONG

Rýchloschnúci prostriedok na blokovanie škvrn a zápachu. Uzatvára nelakované alebo porézne povrchy tak, že vrchné nátery lepšie kryjú.

## RECOMMENDED USE

Doporučuje sa použiť na stropy, steny, dvere, obloženie, skrine, nábytok a podobné povrchy, ktoré sa dajú natierať. Použitie v exteriéri je obmedzené iba na bodové lakovanie. Dá sa použiť k blokovaniu škvrn od vody, mastnoty, hrdze, cigaretového dymu, asfaltu, graffiti a mnoho ďalších typov škvrn.

Interiér: nové a už natreté sadrokartónové dosky, vytvrdené omietky/nátery na báze cementu, drevo (borovice, jedle, céder, sekvoja), kov (hliník, oceľ, nerezová oceľ, meď), vinyl, PVC, sklolaminát, vytvrdené murivo (štuk, betónové tvárnice, liaty betón, tehly). Blokuje škvrny a pachy vzniknuté v dôsledku poškodenia vodou a požiarom, uzatvára škvrny od tmavých farieb, mastnoty, hrdze, kreozotu, asfaltu, pastelky, rúžu, grafitov, fixiek, hrčíc, pruhov miazgy, triesloviny atď. V exteriéri: pred celoplošným základným náterom vodou alebo olejom bodovo natrite pretrvávajúce krvácanie hrič a pruhov miazgy. Tmelenie: B-I-N utesňuje nelakované alebo porézne povrchy, aby vrchné nátery lepšie kryli. Vypĺňa a viaže drevené vlákna, čím vytvára hladký, uzavretý povrch s odolnosťou proti smaltu, takže je potrebné menej vrstiev farby. Upozorňujeme, že veľmi porézne povrchy môžu vyžadovať dva nátery a môžu znížiť krytie.

Likvidácia škvrn: B-I-N je dokonalý základný náter, ktorý ničí škvrny v interiéri. Jedna vrstva účinne zablokuje škvrny, vrátane škvrn od vody, nikotínu, atramentu, grafitov, pasteliek, fixiek, hrdze a cigaretového dymu tak, že nepreniknú do vrchného náteru. Niektoré škvrny vyžadujú druhú vrstvu. Doporučuje sa pre trvalé utesnenie silných škvrn od ohňa a vody. B-I-N utesňuje cigaretový dym, škvrny a pachy spôsobené požiarom. Taktiež utesňuje zápach moču zvierat. B-I-N sa dá použiť v miestach, kde dochádza k náhodnému kontaktu s potravinami. B-I-N sa odporúča tiež k utesneniu nikotínových škvrn alebo zápachu po tabaku.

Lesklé povrchy: lesklé smaltované a bezfarebné nátery, keramické obklady, obloženia, skrine a kovové povrchy sa dajú natrieť základným náterom bez brúsenie alebo odleskovania. Obklady stien: B-I-N sa dá použiť k základnému náteru dobre prilnutých, neporéznych obkladov stien, aby zakryli vzory/tmavé farby pred maľovaním.

## TECHNICAL DATA

density:	1,16
gloss_level:	mat
gloss_level_60:	Mat: 5 - 10%
solids_weight:	49%
solids_volume:	29%

## DRY TIMES BY 20

group_dry_10_touch:	20 min
group_dry_30_recoat:	45 min
group_dry_40_full_cure:	1 - 3 dny

## GROUP RFT 10 WET

80 - 100 µm

## GROUP RFT 20 DRY

25 - 30 µm

## GROUP COVERAGE 10 THEORETICAL

10 - 12 m<sup>2</sup>/l

## GROUP COVERAGE 20 PRACTICAL

Praktická spotreba závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu pri aplikácii.

## SURFACE PREPARATION

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer: footer\_data\_disclaimer.value

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM s-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

Povrch by mal byť čistý, suchý, zbavený prachu, nečistôt a nadmerného množstva kriedového materiálu, špiny, mastnoty, oleja, vosku, plesne, lepidla na tapety alebo akéhokoľvek znečistenia, ktorý by mohol narušiť príľnavosť. Pokiaľ si nie ste istý, vždy umyte povrch čpavkovým alebo iným vhodným čistiacim roztokom. Odstráňte všetky zle prilnuté nátery. Okraje pôvodného náteru zbrúste do hladka s povrchom. Zľahka prebrúste odhalené drevo v exteriéri brúsny papierom zrnitosti 80 až 100, aby ste odstránili uvoľnené alebo zvetrané drevené vlákna. Pokúste sa odstrániť všetky škvrny umytím, obrúsením, oškrabaním a pod. Zlikvidujte plesne v exteriéri vhodným prípravkom proti plesni (HG). Odhalené drevo, ktoré bolo vystavené pôsobeniu poveternostným podmienkam viac ako 4 týždne je potrebné zľahka obrúsiť alebo prebrúsiť, aby sa odstránili zvetrané drevené vlákna. Plesne v interiéri odstráňte prostriedkom HG odstraňovač plesne. Dôkladne opláchnite. Pokiaľ sa obávajú plesni a hniloby za stenami, pod podlahou, vo ventilačných systémoch alebo na iných neviditeľných miestach, obráťte sa na odborníka, ktorý sa špecializuje na sanáciu plesni a hniloby. Pri komerčných budovách a školách postupujte podľa príslušných pokynov pre odstraňovanie plesne.

## INSTRUCTIONS FOR USE

Aby bola zaistená homogenita, mali by sa náterové hmoty pred použitím dôkladne premiešať.

## APPLICATION CONDITIONS

Aplikujte pri teplote vzduchu a povrchu medzi -1 a 32°C a relatívnej vlhkosti nižšej ako 70%. B-I-N neaplikujte, pokiaľ je povrchová teplota nižšia ako 3°C pod rosným bodom. Vlhkosť podkladu by nemala prekročiť 12%.

## GROUP APPL THINNING 10 BRUSH

Použite prírodný alebo syntetický štetec. Neriedte.

## GROUP APPL THINNING 20 ROLLER

Použite nylonový alebo polyesterový valček (8-12mm). Neriedte.

## GROUP APPL THINNING 30 AIRLESS

Tryska: 0,01-0,013 palca/tlak: 55-80 barov. Neriediť

## GROUP APPL THINNING 40 AIR ATOMISED

Tryska 1,5 mm/ tlak 3-4 bar. Neriediť

## CLEANUP PAINT

Rozliate látky a kvapky odstráňte denaturovaným alkoholom alebo čpavkovým čistiacim prostriedkom. Ihneď po použití umyte aplikačné nástroje v roztoku 1 diel čpavku a 3 diely vody.

## REMARKS

Vo väčšine prípadov stačí ako základný náter na väčšinu povrchov iba jedna vrstva. Pokiaľ dôjde k nadmernej absorpcii na veľmi poréznych podkladoch, môže byť potrebná druhá vrstva. Bodový základný náter sa odporúča iba pod vysoko krycimi farbami. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď pred lakovaním celý povrch ošetrite základným náterom. Výrobok sa nedoporučuje pre celoplošné použitie v exteriéri alebo pre použitie podlahy.

## DATA SAFETY DATA

group_voc_10_level:	448 g/l
group_voc_20_readymix:	448 g/l
group_voc_30_category:	A/i
group_voc_40_limit:	500 g/l
safety_remark_PDS:	Preštudujte si bezpečnostný list a bezpečnostné informácie uvedené na obale.

## SHELF LIFE

last\_updated: 10/06/2024