



## ZINSSER<sup>®</sup> BULLS EYE 1-2-3

# Свързващ Грунд с блокиращо действие срещу петна и адхезия

- Запечатва петна от графити, мазнини, ръжда, танини от кедръ и секвоя
- Антикорозионно покритие, идеално за нови метални повърхности
- Отлична адхезия – прилепва към повечето повърхности без нужда от шлайфане или матиране
- Бързо съхнене
- Предлага се бял и в пастелни нюанси

# ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

## DESCRIPTION

Универсален акрилен водоразтворим грунд-уплътнител с блокиращо действие срещу петна и адхезия.

## RECOMMENDED USE

Продуктът може да се нанася върху вътрешни и външни повърхности: стени, тавани, врати, декоративни елементи, основи, парапети и други боядисваеми повърхности.

Bulls Eye 1-2-3 прилепва отлично върху дърво, мазилка, бетон, гланцови емайли, фазер, стъкло и плочки. Осигурява антикорозионна защита върху железни парапети, стоманени конструкции, тръби и други метални повърхности.

- **Устойчивост срещу мухъл и плесен** – инхибира растежа им върху изсъхналия слой **в влажна среда**
- **Подходящ за основи с висока pH стойност** (до 12,5), включително **мазилка, излят бетон, бетонни блокове и стук**
- **Запечатва порести повърхности** и задържа повечето петна в слоя на грунда
- **Ефективно блокира петна от графити, мазнини, ръжда, танини от кедър и секвоя, креозот и асфалт**
- Някои по-интензивни петна може да изискват **втори слой**

## Приложение върху вътрешни повърхности:

- Нови или предварително боядисани: гипсокартон, мазилка, цимент, излят бетон, бетонни блокове, стук
- Дърво: бор, ела, бреза, дъб и шперплат
- Метал: алуминий, желязо, стомана и поцинковани повърхности
- Други: PVC, гланцови ламинати и други интериорни повърхности

## Приложение върху външни повърхности:

- Всички видове дърво (ново или предварително боядисано): бор, кедър, секвоя, шперплат и импрегнирана дървесина
- Фазер и метал: алуминий, стомана, желязо и поцинкован метал
- PVC, фибростъкло и зидария (стук, бетонни блокове, излят бетон и тухли)

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

density:	1,26
gloss_level:	satín
gloss_level_60:	Сатен: 23%
solids_weight:	50,5%
solids_volume:	34%

## DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

group_dry_10_touch:	30 minutes
group_dry_20_handle:	30 минути
group_dry_30_recoat:	1 час
group_dry_40_full_cure:	7 дни

## GROUP\_RFT\_10\_WET

80 - 110 µm

## GROUP\_RFT\_20\_DRY

30 - 40 µm

## GROUP\_COVERAGE\_10\_THEORETICAL

9 - 12 м<sup>2</sup>/л за една ръка

## GROUP\_COVERAGE\_20\_PRACTICAL

Зависи от поръзността и грапавостта на основата, както и загубите на материала по време на нанасяне.

## SURFACE\_PREPARATION

Повърхностите трябва да бъдат **чисти, сухи, здрави и без прах, замърсявания, кредитрани остатъци, мазнини, масла, восък, мухъл, тапетно лепило** или други замърсители, които могат да попречат на адхезията.

- Ако не сте сигурни, измийте повърхността с разтвор от домакински амоняк и вода или с подходящ почистващ препарат.
- Отстранете всички нестабилно прилепнали покрития.
- Загладете ръбовете на останалия слой боя с шкурка, за да се слоят с повърхността.
- Леко шлайфайте откритата външна дървесина с шкурка 80-100, за да премахнете ронливите или изветрели влакна.
- Опитайте се да отстраните съществуващите петна чрез измиване, шлайфане, стъргане и други методи.
- Унищожете мухъла с подходящ препарат, например Rust-Oleum FK 111.
- Отстранете ръждата и почистете металните и новопоцинкованите повърхности с Rust-Oleum ND14.
- При дървени повърхности – първо обработете възлите със Zinsser® B-I-N Primer-Sealer, преди да грундирате цялата повърхност с Bulls Eye 1-2-3.

## INSTRUCTIONS FOR USE

Разбъркайте добре преди и по време на употреба

## APPLICATION CONDITIONS

- Нанасяйте при температура на въздуха и повърхността между **10°C и 32°C**.
- Относителната влажност трябва да бъде между **10% и 70%**.
- Влажността на основата не трябва да надвишава **12%**.

## GROUP\_APPL\_THINNING\_10\_BRUSH

- Използвайте **найлонова, полиестерна или синтетична четка**.
- **Не разреждайте.**

## GROUP\_APPL\_THINNING\_20\_ROLLER

- Използвайте найлонов, полиестерен или синтетичен валец.
- Не разреждайте.

## GROUP\_APPL\_THINNING\_30\_AIRLESS

- Размер на дюзата: 0,015 - 0,017 инча
- Налягане на флуида: 140 - 175 bar
- Не разреждайте.

Дата на издаване: 10/03/2025

**Available colours & pack sizes:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Disclaimer:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

# ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

## GROUP\_APPL\_THINNING\_40\_AIR\_ATOMISED

- Разреждане: макс. 10% вода
- Атомизиращо налягане: 2 - 4 bar

## CLEANUP\_PAINT

- Почиствайте с топла вода.
- Ако продуктът изсъхне върху инструментите, накснете ги за една нощ в разтвор 1:4 амоняк и вода.

## REMARKS

Bulls Eye 1-2-3 не е предназначен за блокиране на силни водни петна или за нанасяне върху подове, палуби, покриви или повърхности, подложени на потапяне или продължителен контакт с вода.

Може да се тонира с до 16 мл универсална оцветяваща паста на литър.

## SAFETY DATA

group_voc_10_level:	4 г/л
group_voc_20_readymix:	4 г/л
group_voc_30_category:	A/g
group_voc_40_limit:	30 г/л
safety_remark_PDS:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## SHELF LIFE

- Минимум 2 години от датата на производство в неотваряни опаковки.
- Съхранявайте в сухи и добре вентилирани помещения.
- Не излагайте на пряка слънчева светлина.
- Температура на съхранение: между 5°C и 35°C.

Дата на издаване: 10/03/2025

**Available colours & pack sizes:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Disclaimer:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)