



ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

Blokátor skvrn & adhezní základní nátěr

- Uzavírá skvrny od graffiti, mastnoty, rzi, mízy z cedru a sekvojového dřeva
- Antikorozní nátěr, ideální pro nové kovy
- Přilne k většině povrchů bez nutnosti předchozího broušení nebo matování
- Rychle schne
- Bílé a pastelové odstíny

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

PRODUCT DESCRIPTION LONG

Univerzální akrylátový vodou ředitelný nátěr blokující skvrny a zajišťující přilnavost na hladké povrchy.

RECOMMENDED USE

Výrobek lze aplikovat na vnitřní i vnější stěny, stropy, dveře, obložení, základy, zábradlí a podobné povrchy, které lze natírat. Bulls Eye 1-2-3 přilne na dřevo, omítku, beton, lesklé nátěry, tvrdé desky, sklo a dlaždice. Výrobek poskytuje antikorozní nátěr na železném zábradlí, ocelových rámech, potrubí apod. Odolává vzniku plísní a hub na zaschlém filmu ve vlhkém a mokřím prostředí. Odolný vůči povrchům s vysokým pH (až 12,5) včetně; omítek, litého betonu, betonových tvárníc a štuků. Utěšňuje porézní povrchy a zachycuje většinu skvrn v základním filmu (graffiti, mastnota, rez, mízy z cedru a sekvojového dřeva, kreožot a asfaltové skvrny). Některé skvrny mohou vyžadovat druhý nátěr. Podklady v interiéru: nové nebo dříve natřené sádrokartonové desky, vytvrzené omítky, cement, litý beton, betonové tvárnice, štuky, dřevo (borovice, jedle, bříza, dub a překližka), hliník, železo, ocel a pozinkovaný kov, PVC, lesklé lamináty a další povrchy v interiéru. Podklady v exteriéru: Doporučuje se pro všechny druhy dřeva (nové nebo dříve natřené borovice, cedr, sekvoje, překližka a tlakově ošetřené dřevo), tvrdé desky, kov (hliník, ocel, železo a pozinkovaný kov), PVC, sklolaminát, zdivo (štuk, betonové tvárnice, litý beton a cihly).

TECHNICAL DATA

density:	1,26
gloss_level:	satín
gloss_level_60:	Satén: 23%
solids_weight:	50,5%
solids_volume:	34%

DRY TIMES BY 20

group_dry_10_touch:	30 min
group_dry_30_recoat:	1 hodina
group_dry_40_full_cure:	7 dny

GROUP RFT 10 WET

80 - 110 µm

GROUP RFT 20 DRY

30 - 40 µm

GROUP COVERAGE 10 THEORETICAL

9 - 12 m²/l

GROUP COVERAGE 20 PRACTICAL

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

SURFACE PREPARATION

Povrchy by měly být čisté, suché, zbavené prachu, nečistot, nadměrného množství křídového materiálu, špíny, mastnoty, oleje, vosku, plísní, lepidla na tapety nebo jakéhokoli znečištění, které by mohlo narušit přilnavost. Pokud si nejste jisti, vždy omyjte povrch roztokem čpavku a vody pro domácnost nebo vhodným čistícím roztokem. Odstraňte všechny špatně přilnuté nátěry. Zbývající okraje nátěrové vrstvy zbruste do hladka s povrchem. Lehce přebruste odhalené dřevo v exteriéru brusným papírem zrnitosti 80 až 100, abyste odstranili uvolněná nebo zvětralá dřevěná vlákna. Pokuste se odstranit stávající skvrny omytím, obroušením, oškrábáním apod. Zničte plíseň vhodným přípravkem proti plísním, například Rust-Oleum FK 111. Odstraňte rez a očistěte kovové a nové pozinkované podklady vhodným čistícím prostředkem, například Rust-Oleum ND14. Na dřevě nejprve bodově natřete suky základním nátěrem Zinsser® B-I-N Primer-Sealer a teprve poté celý povrch natřete základním nátěrem Bulls Eye 1-2-3.

INSTRUCTIONS FOR USE

Před aplikací a během ní důkladně promíchejte.

APPLICATION CONDITIONS

Aplikujte při teplotě vzduchu a povrchu mezi 10 a 32 °C a relativní vlhkosti mezi 10 a 70 %. Vlhkost podkladu by neměla překročit 12 %.

GROUP APPL THINNING 10 BRUSH

Použijte nylonový, polyesterový nebo syntetický štětec. Neředit.

GROUP APPL THINNING 20 ROLLER

Použijte nylonový, polyesterový nebo syntetický váleček. Neředit.

GROUP APPL THINNING 30 AIRLESS

Triska: 0,015 - 0,017 inch. Tlak materiálu: 140 - 175 bar. Neředit.

GROUP APPL THINNING 40 AIR ATOMISED

Zředte maximálně 10 % vody. Aplikační tlak: 2 - 4 bar.

CLEANUP PAINT

(Teplá) voda. V případě zaschnutí na nářadí nechte přes noc namočit v roztoku čpavku a vody v poměru 1:4.

REMARKS

Bulls Eye 1-2-3 není určen k blokovaní silných vodních skvrn ani k aplikaci na podlahy, paluby, střešní plochy nebo jakékoli povrchy vystavené ponoření nebo dlouhodobému kontaktu s vodou.

DATA SAFETY DATA

group_voc_10_level:	4 g/l
group_voc_20_readymix:	4 g/l
group_voc_30_category:	A/g
group_voc_40_limit:	30 g/l
safety_remark_PDS:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SHELF LIFE

2 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5 a 35 °C.

last_updated: 10/06/2024

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu