



ZINSSER[®] BULLS EYE 1-2-3 PLUS

Water-based primer and sealer

- Primer for every project – inside and outside
- Adheres to most surfaces
- Fixes chalky substrates
- Seals porous substrates
- Seals stains, even water and smoke stains

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS

POPIS PRODUKTU (DLHY)

Univerzálny kationový epoxidovo-esterový základný a tesniaci náter na vodnej báze, ktorý ponúka rýchle schnutie a vynikajúce tesniace vlastnosti. Na použitie v interiéri a exteriéri. Bulls Eye 1-2-3 Plus blokuje škvryny (dokonca aj škvryny od vody a dymu). Príľne takmer na všetky povrchy bez predchádzajúceho brúsenia.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Bulls Eye 1-2-3 Plus can be applied on many interior and exterior surfaces, such like walls, ceilings, doors, trims and other paintable surfaces. Seals porous surfaces.

Traps most stains and bleeding in the primer film: water, graffiti, grease, creosote, asphalt and smoke damage, tannin from oak, walnut, cedar and redwood. If the substrate is very porous or in case of heavy staining, 2 coats may be required before topcoat.

Possible substrate (bare and previously painted):

Drywall, plaster, cement, wood (pine, fir, cedar, redwood, plywood), glass, non-ferrous metal (aluminium, copper, stainless steel, galvanized steel), vinyl, fiberglass, masonry (stucco, concrete, brick), etc.

Not suitable for use on steel or other ferrous metals as flash rusting may occur.

Product contains special resins to bind particles on moderately chalked panelling or painted surfaces.

High pH substrates: can be used on surfaces up to pH 12,5.

Adheres to glossy enamels, wax free varnishes, wood stains, Formica®, PVC and some hard plastics and ceramic tiles without pre-sanding or surface deglossing.

TECHNICAL DATA

Hustota (g/cm ³):	1,4-1,43
Úroveň lesku:	Satin
Úroveň lesku pri 60°:	Satin: 23%
Obsah pevných látok v hmotnosti:	55,45%-57,45%

DRY TIMES BY 20

Na dotyk suché:	30 minút
Suchý na opätovné natieranie:	1 h (2h for stains, 24h for tannin, always within the same day for outside use)
Úplne vytvrdené:	7 dní

ODPORÚČANÁ HRúbKA MOKRÉHO FILMU

80 - 110 µm

ODPORÚČANÁ HRúbKA SUCHÉHO FILMU

28 - 38 µm

TEORETICKÁ SPOTREBA

10 m²/l

PRAKTICKÁ VÝDATNOSŤ

Praktické pokrytie závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch by mal byť čistý, suchý, pevný a zbavený akýchkoľvek uvoľnených častíc a farieb, nečistôt: mastnoty, oleja, vosku, plesní a iných mikroorganizmov, tapetovej hmoty atď., ktoré zle príľnú. Povrch vždy umývajte vhodným čistiacim prostriedkom, napríklad Mathys Multicleaner. Prípadné zvyšky okrajov náterovej fólie obrúste do hladka spolu s povrchom. Odhalené drevo v exteriéri obrúste brúsnym papierom so zrnitosťou 80 až 100, aby ste odstránili uvoľnené alebo zvetrané vlákna. Existujúce škvryny sa pokúste odstrániť umytím, obrúsením, oškrabaním atď. Pred základným náterom celého povrchu základným náterom Bulls Eye 1-2-3 Plus bodovo ošetríte suky a šmuhy od štavy základným náterom Zinsser®

B-I-N Primer.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím a počas používania dôkladne premiešajte. Pri vrchných náteroch s vysokou krycou schopnosťou odporúčame len bodové lakovanie. Pre dosiahnutie maximálnych výsledkov prebrúste celý povrch. Ak sa výrobok nepoužíva, uchovávajte obal uzavretý. Nemiešajte BE 123 Plus so žiadnou inou farbou z dôvodu nekompatibility.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Teplota vzduchu a povrchu medzi 10 a 25 °C a relatívna vlhkosť menej ako 85 %. Vlhkosť substrátu nesmie prekročiť 12 %.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Použite nylonovú, polyesterovú alebo syntetickú kefu. Neriediť.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALEC

Použite nylonovú, polyesterovú alebo syntetickú kefu. Neriediť.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÉ STRIEKANIE

Rozprašovací otvor: 0,017 palca. Tlak: 140 -170 bar. Neriediť.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VZDUCHOVO ATOMIZOVANÝ SPREJ

Tlak 3 - 4 bary.

ČISTENIE ZARIADENIA / POSTRIEKANIE

Čistite tekutým čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Na zaschnuté škvryny alebo kvapky použite metylovaný lieh alebo vhodné rozpúšťadlo. Ak sú zaschnuté na náradí, namočte ich na noc do čistiaceho prostriedku Mathys Brush Cleaner. Štetiny vyčistite drôtenou kefou. Pri čistení striekacieho zariadenia postupujte podľa pokynov výrobcu.

POZNÁMKY

Bulls Eye 1-2-3 možno tónovať smerom k farbe vrchnej vrstvy až 10 ml univerzálneho farbiva na 1 l, čím sa zlepší proces krytia o jednu vrstvu. Čas schnutia: úplné spojenie zaručené po úplnom vytvrdení základného náteru (7 dní). Nižšie teploty, vysoká vlhkosť podkladu a prídanie farbív predĺžia čas schnutia a vytvrdzovania. Obmedzenia: Neodporúča sa nanášať na podlahy alebo paluby alebo na povrchy vystavené ponoreniu alebo dlhodobému kontaktu s vodou. Tento zoznam obmedzení nie je úplný. Bulls Eye 1-2-3 Plus má zaručenú funkčnosť, ak sa aplikuje podľa pokynov na etikete na riadne pripravený povrch. Oblasti pokynov sú čo najúplnejšie, ale nemôžu obsahovať všetky podmienky, aplikácie a/alebo povrchy mimo kontroly výrobcu.

DATA SAFETY DATA

Úroveň VOC:	1.5 g/l
VOC ready mix:	1.5 g/l
Kategória VOC:	A/g
Limit VOC:	30 g/l
Poznámky k bezpečnosti:	Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie vytláčené na plechovke.

SKLADOVATEĽNOSŤ

Minimálne 2 roky od dátumu výroby v uzavretej plechovke, ak sa skladuje v suchom, dobre vetranom priestore, ktorý nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu a pri teplote od 5 do 35 °C.

last_updated: 18/06/2024

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu