



## ZINSSER<sup>®</sup> BULLS EYE 1-2-3

# Blokátor škvŕn & adhézny základný náter

- Uzatvára škvŕny od graffiti, mastnoty, hrdze, miazgy, cédru a sekvojového dreva
- Antikorózný náter, ideály pre nové kovy
- Prilňuje k väčšine povrchov bez nutnosti predchádzajúceho brúsenia alebo maľovania
- Rýchle schne
- Biele a pastelové odtiene

# ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

## PRODUCT DESCRIPTION LONG

Univerzálny akrylový vodou riediteľný náter blokujúci škvrny, zaisťujúci príľnavosť na hladké povrchy.

## RECOMMENDED USE

Výrobok sa používa na vnútorné aj vonkajšie steny, stropy, dvere, obloženie, základy, zábradlie a podobné povrchy, ktoré sa dajú natierať. Bulls Eye 1-2-3 príľnie na drevo, omietku, betón, lesklé nátery, tvrdé dosky, sklo a dlaždice. Výrobok poskytuje antikoróznym náter na železnom zábradlí, oceľových rámoch, potrubí a pod. Odoláva vzniku plesní a húb na zaschnutom filme vo vlhkom aj mokrom prostredí. Odolný voči povrchom s vysokým pH (až 12,5) vrátane omietok, liateho betónu, betónových tvárnic a štukov. Utesňuje porézne povrchy a zachytáva väčšiu škvrn v základnom filme (grafity, masnota, hrdza, miazga z cedru a sekvojového dreva, kreozyt a asfaltové škvrny). Niektoré škvrny môžu požadovať druhý náter. Podklady v interiéri: nové alebo skôr natreté sádkartónové dosky, vytvrdené omietky, cement, liaty betón, betónové tvárnice, štuky, drevo (borovica, jedľa, breza, dub a preglejka), hliník, železo, oceľ a pozinkovaný kov, PVC, lesklé lamináty a ďalšie povrchy v interiéri. Podklady v exteriéri: doporučuje sa pre všetky druhy dreva (nové alebo skôr natreté, borovica, cedar, sekvoj, preglejka a tlakovo ošetrené drevo), tvrdé dosky, kov (hliník, oceľ, železo a pozinkovaný kov), PVC, sklolaminát, murivo (štuk, betónové tvárnice, liaty betón a tehly).

## TECHNICAL DATA

density:	1,26
gloss_level:	satín
gloss_level_60:	Satén: 23%
solids_weight:	50,5%
solids_volume:	34%

## DRY TIMES BY 20

group_dry_10_touch:	30 min
group_dry_30_recoat:	1 hodina
group_dry_40_full_cure:	7 dny

## GROUP RFT 10 WET

80 - 110 µm

## GROUP RFT 20 DRY

30 - 40 µm

## GROUP COVERAGE 10 THEORETICAL

9 - 12 m<sup>2</sup>/l

## GROUP COVERAGE 20 PRACTICAL

Praktická spotreba závisí od viacerých faktorov, ako je poréznosť a drsnosť podkladu a strata materiálu počas aplikácie.

## SURFACE PREPARATION

Povrch by mal byť čistý, suchý, zdravý bez prachu, nečistôt, nadmerného množstva kriedového materiálu, špiny, mastnoty, oleja, vosku, plesne, lepidla na tapety alebo akéhokoľvek znečistenia, ktoré by mohlo narušiť príľnavosť. Pokiaľ si nie ste istý, vždy umyte povrch roztokom čpavku a vody pre domácnosť, alebo vhodným čistiacim roztokom. Odstráňte všetky zle príľnuté nátery. Zostávajúce okraje naterovej vrstvy zbrúste do hladka s povrchom. Zľahka prebrúste odhalené drevo v exteriéri brúsny papierom zrnitosti 80 až 100, aby ste odstránili uvoľnené alebo zvetralé drevené vlákna. Pokuste sa odstrániť viditeľné škvrny umytím, obrúsením, oškrabaním a pod. Zničte pleseň vhodným prípravkom proti plesni, napr. RUST-Oleum FK 111. Odstráňte hrdzu a očistite kovové a nové pozinkované podklady vhodným čistiacim prostriedkom, napr. RUST-Oleum ND 14. Na dreve najprv bodovo natrite suky základným náterom Zinsser B-I-N Primer-Sealer a až

potom celý povrch natrite základným náterom Bulls Eye 1-2-3-.

## INSTRUCTIONS FOR USE

Pred aplikáciou a počas nej dôkladne premiešajte.

## APPLICATION CONDITIONS

Aplikujte pri teplote vzduchu medzi 10 a 32°C a relatívnej vlhkosti medzi 10 a 70%. Vlhkosť podkladu by nemala prekročiť 12%

## GROUP APPL THINNING 10 BRUSH

Použite nylonový, polyesterový alebo syntetický štetec. Neriediť.

## GROUP APPL THINNING 20 ROLLER

Použite nylonový, polyesterový alebo syntetický štetec. Neriediť.

## GROUP APPL THINNING 30 AIRLESS

Tryska: 0,015 - 0,017 inch. Tlak materiálu: 140 - 175 bar. Neředit.

## GROUP APPL THINNING 40 AIR ATOMISED

Riedte maximálne 10% vody

## CLEANUP PAINT

Teplá voda. V prípade zaschnutia na náradí nechajte počas noci namočené v roztoku čpavku a vody v pomere 1:4

## REMARKS

Bulls Eye 1-2-3 nie je určený k blokovaniu silných vodných škvrn ani k aplikácii na podlahy, paluby, strešné plochy alebo akékoľvek povrchy vystavené ponoreniu alebo dlhodobému kontaktu s vodou.

## DATA SAFETY DATA

group_voc_10_level:	4 g/l
group_voc_20_readymix:	4 g/l
group_voc_30_category:	A/g
group_voc_40_limit:	30 g/l
safety_remark_PDS:	Preštudujte si bezpečnostný list a bezpečnostnú informáciu uvedené na obaly.

## SHELF LIFE

2 roky od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, pokiaľ sú skladované v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slunku pri teplote medzi 5 a 35°C.

last\_updated: 10/06/2024

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer: footer\_data\_disclaimer.value

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM s-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu