



ZINSSER® COVER STAIN®

Primer-Sealer Stain Killer

- Rýchle schnutie - prelakovanie za menej ako 2 hodiny
- Určené pre vnútorné a vonkajšie povrchy
- Vysoko krycie zloženie blokuje väčšinu škvŕn vrátane nikotínu
- Vynikajúci na tmelenie vodou rozpustných tanínových škvŕn na cédrovom a červenom dreve

ZINSSER® COVER STAIN®

POPIS PRODUKTU (DLHY)

Viacnásobne použiteľný základný náter a tmel na báze rozpúšťadla blokujúci škvrny. Ideálny na použitie v interiéri a exteriéri. Možnosť natierania len za 2 hodiny. Možno dokončiť akýmkoľvek vrchným náterom na báze rozpúšťadiel alebo vody.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Recommended for application to fire, smoke and water damaged surfaces, including: interior ceilings, walls, doors, trim, cabinets, furniture and related paintable surfaces. Exterior siding, fascia, soffits, trim, doors, walls, foundations, railings, and related paintable surfaces that may have been damaged by fire, smoke or water.

Cover Stain is recommended for application to the following fire, smoke or water damaged substrates:

Interior: New or previously painted, cured plaster and cement-based coatings, wood (including pine, fir, cedar, redwood, plywood), metal (including aluminum, iron, steel, and copper), vinyl, PVC, masonry (including stucco, concrete block, poured concrete, and brick). Exterior: New or previously painted wood (including pine, fir, cedar, redwood, and pressure-treated wood), hard-board, metal (including aluminum, iron, steel and copper), vinyl, PVC.

TECHNICAL DATA

technical_data:	12/13%
technical_data:	74,5%
technical_data:	56,3%

DRY TIMES BY 20

dry_times_by_20:	35 minút
dry_times_by_20:	2 hodiny
dry_times_by_20:	4 - 7 dní

TEORETICKÁ SPOTREBA

9,8 m²/l

PRAKTICKÁ VÝDATNOSŤ

Pokrytie sa môže líšiť v závislosti od spôsobu aplikácie a pórovitosti povrchu.

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch by mal byť čistý, suchý, pevný a bez prachu, nečistôt, nadmerného kriedového materiálu, špiny, mastnoty, oleja, vosku, plesní, tapiet, lepidla alebo akéhokoľvek znečistenia, ktoré by mohlo narušiť príľnavosť. Ak si nie ste istí, vždy umyte povrch vhodným amoniakálnym čistiacim roztokom alebo rozpúšťadlom (nepoužívajte čistiace prostriedky na báze fosforečnanu sodného). Odstráňte všetky odlupujúce sa a/alebo nefunkčné nátery. Hladko obrúste všetky zostávajúce okraje náterovej vrstvy. Odhalené drevo v exteriéri zľahka prebrúste brúsny papierom so zrnitosťou 80 až 100 g, aby ste odstránili uvoľnené alebo zvetrané drevené vlákna a frézovú lazúru. Pri základnom nátere zafarbených plôch sa najprv pokúste odstrániť čo najviac škvŕn umytím, obrúsením, oškrabaním atď. Pred základným náterom nechajte povrch úplne vyschnúť. Odhalené hlavičky klincov zahľbte, bodovo zahľadte a vyplňte všetky diery po klincoch a ryhy. Zhrdzavené miesta vyčistite drôtenou kefou. Pred celoplošným základným náterom krycím lakom na povrch bodovo ošetrte uzly a pruhy po šťave základným náterom B-I-N Primer-Sealer.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím pretrepte alebo premiešajte. Vo väčšine prípadov je na základný náter väčšiny povrchov potrebná len jedna vrstva. Ak dôjde k nadmernej absorpcii na veľmi poréznych podkladoch, môže byť potrebná druhá vrstva. Bodový základný náter sa odporúča iba pod vrchné farby s vysokou krycou schopnosťou. Na dosiahnutie najlepších výsledkov pred natieraním natrite základným náterom celý povrch. Pred použitím nechajte dosiahnuť izbovú teplotu. Používajte v dobre vetranom priestore, aby ste sa vyhli vysokej vlhkosti.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Aplikujte, keď je teplota vzduchu a povrchu medzi 5 °C a 32 °C a vlhkosť vzduchu je nižšia ako 85 %. Upozorňujeme, že teplota a vlhkosť priamo ovplyvňujú čas schnutia výrobku. Vyššie teploty a nižšia vlhkosť urýchlia čas schnutia, zatiaľ čo nižšie teploty a vyššia vlhkosť čas schnutia spomalia.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Nanášajte štetcom s prírodnými alebo syntetickými štetinami. Krycia škrvna je určená na použitie bez riedenia.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALEC

Krycia škrvna je určená na použitie bez riedenia.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÉ STRIEKANIE

Pri používaní postrekovacieho zariadenia postupujte podľa pokynov výrobcu. Bezvzduchové striekanie - použite 0,015" až 0,017" hrot pri 1800 až 2200 P.S.I. Cover Stain je určený na použitie bez riedenia.

ČISTENIE ZARIADENIA / POSTRIEKANIE

Rozliate a odkvapkané tekutiny vyčistíte handrou namočenou v minerálnom liehu alebo riedidle. Ak rozliata alebo odkvapkávajúca voda zaschla, použite odstraňovač farby. Aplikčné nástroje sa môžu čistiť pomocou riedidla farby - opakovane oplachujte nástroje v minerálnom liehu alebo riedidle farby, kým rozpúšťadlo nevyteká a nástroj nie je dôkladne vyčistený.

POZNÁMKY

Štandardnú bielu kryciu škrvnu možno zafarbiť do sivobielych a pastelových odtieňov pridaním najviac 60 ml farbív na báze rozpúšťadiel na 5 litrov. Hlboký odtieň sa môže tónovať do stredných až tmavých tónov pridaním najviac 250 ml na 5 litrov. Cover Stain nie je určený na aplikáciu na podlahy, paluby, strešné povrchy alebo akékoľvek povrchy vystavené ponoreniu alebo dlhodobému kontaktu s vodou.

DATA SAFETY DATA

data_safety_data:	maximum 350 g/l
data_safety_data:	II A/g
data_safety_data:	350 g/l (2010)
data_safety_data:	Pozrite si kartu bezpečnostných údajov výrobku

SKLADOVATEĽNOSŤ

Minimálne 5 rokov od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, ak sa skladujú v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnku pri teplote od 4 do 27 °C.

last_updated: 01/10/2024

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu