



ZINSSER® PERMAWHITE MATT

Vysoce odolná interiérová barva

- Zasklý nátěr odolává degradaci houbami a plísněmi.
- Samozákladující nátěr.
- Dobrá přilnavost k lesklému a obtížně natíratelnému povrchu.
- Vlastnosti usnadňující aplikaci.
- Odolný, omyvatelný povrch.



ZINSSER® PERMAWHITE MATT

PRODUCT_DESCRIPTION_LONG

Vysoce odolná akrylová interiérová barva, speciálně vyvinutá pro zkrášení a ochranu vnitřních povrchů při ochraně zaskleného nátěru proti degradaci houbami a plísněmi.

RECOMMENDED_USE

Pro aplikaci na vnitřní stěny, dutiny ve stěnách, stropy, obložení, dveře, dlaždice a související natíratelné povrchy. Ideální pro koupelny, sklepy, kuchyně, prádelny, skříně, šatny, místnosti s vířivkou, uzavřené verandy a oblasti bazénů nebo jakýkoli interiér, kde je problémem s plísní. Skvělá pro institucionální nebo komerční použití ve školách, nemocnicích, hotelech, pečovatelských domech, restauracích, atletických zařízeních atd.

TECHNICAL_DATA

density:	1,38
gloss_level:	matt
gloss_level_60:	Vzhled skořápky: 5-8%
gloss_level_85:	Vzhled skořápky: 15-20%
solids_weight:	57%
solids_volume:	41%
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

DRY_TIMES_BY_20

group_dry_10_touch:	30 min
group_dry_30_recoat:	2 hodiny
group_dry_40_full_cure:	7 - 10 dny

GROUP_RFT_10_WET

100 - 150 µm

GROUP_RFT_20_DRY

40 - 60 µm

GROUP_COVERAGE_10_THEORETICAL

7 - 10 m²/l

GROUP_COVERAGE_20_PRACTICAL

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

SURFACE_PREPARATION

Povrchy by měly být čisté, soudržné a zbavené nečistot, prachu, mastnoty, vosku, lepidla na stěny, mýdlového filmu, uvolněné barvy nebo jiného znečištění povrchu. Před aplikací odstraňte všechny existující houby a plísně. Pokud vás znepokojují plísně za stěnami, pod podlahou, ve ventilačních systémech nebo v jiných neviditelných oblastech, obraťte se na odborníka, který se specializuje na sanaci plísní. U komerčních budov a škol dodržujte příslušné pokyny pro odstraňování plísní. Povrchy očistěte roztokem domácího bělidla na litr vody nebo kvalitním biocidním mycím prostředkem. Skvrny: rzi, taninů, mastnoty, plísní a další skvrny je třeba blokovat vhodným těsnicím nátěrem likvidující skvrny, jako je B-I-N nebo B-I-N AQUA. Při nanášení základního nátěru na znečištěné oblasti se nejprve pokuste odstranit co nejvíce skvrn umytím, broušením, škrábáním atd.

INSTRUCTIONS_FOR_USE

Pro zajištění homogenity by měly být nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchány.

APPLICATION_CONDITIONS

Aplikujte, pokud při teplotě vzduchu a povrchu v rozmezí 10 - 32°C a vlhkostí nižší než 80%.

GROUP_APPL_THINNING_10_BRUSH

Použijte štětec se syntetickými štětinami. Neřeďte.

GROUP_APPL_THINNING_20_ROLLER

Neřeďte.

GROUP_APPL_THINNING_30_AIRLESS

Tryska: 017-013". Tlak: 140 - 180 barů. Neřeďte.

GROUP_APPL_THINNING_40_AIR_ATOMISED

V případě potřeby zředit vodou do 10%.

CLEANUP_PAINT

Vodou.

REMARKS

Aplikujte druhou vrstvu 2 hodiny nebo déle po první. Odolnost proti poškrábání na lesklých površích se během vytvrzování PERMA-WHITE vytvoří za 5 až 7 dní. Neotírejte nový povlak po dobu sedmi dnů. Výrobek není určen k aplikaci na podlahy nebo jakýkoli povrch vystavený ponoření do vody nebo dlouhodobému kontaktu s vodou, včetně sprchových koutů, saun nebo páry. Produkt nechrání před bakteriemi přenášenými potravinami nebo chorobami. Pro správnou funkci a odolnost proti plísním a houbám jsou nutné 2 vrstvy.

DATA_SAFETY_DATA

group_voc_10_level:	50 g/l
group_voc_20_readymix:	50 g/l
group_voc_30_category:	A/i
group_voc_40_limit:	140 g/l
safety_remark_PDS:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SHELF_LIFE

5 let od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, nikoli na přímém slunečním světle při teplotách mezi 5 až 35°C. Po každém použití důkladně plechovku uzavřete, aby jste zabránili tvorbě škraloupů. Během skladování udržujte víko pevně uzavřené. Chraňte před mrazem.

last_updated: 10/06/2024

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu