



## ZINSSER® PERMAWHITE MATT

# Vysoko odolná interiérová farba

- Zasnutený náter odoláva napadnutiu hubami a plesňou
- Samozákladový náter
- Dobrá priľnavosť k lesklému a obtiažne natierateľnému povrchu.
- Vlastnosti uľahčujúce aplikáciu
- Odolný, umývateľný povrch.



# ZINSSER® PERMAWHITE MATT

## PRODUCT DESCRIPTION LONG

Vysoko odolná akrylová interiérová farba, špeciálne vyvinutá pre renováciu a ochranu vnútorných priestorov. Zaschnutý náter pôsobí proti degradácií hubami a plesňami.

## RECOMMENDED USE

Doporučené použitie: na vnútorné steny, stropy, obloženie, dvere, dlaždice a súvisiace natierané povrchy. Ideálne pre kúpeľne, pivnice, kuchyne, práčovne, skrine, šatne, miestnosti s vírivkou, uzavrené terasy a oblasti bazénov alebo akýkoľvek interier kde je problém s plesňou. Výborná pre inštitučné alebo komerčné použitie v školách, nemocniciach, hoteloch, seniorských zariadeniach, reštauráciách, atletických zariadenia a pod.

## TECHNICAL DATA

density:	1,38
gloss_level:	matt
gloss_level_60:	Vzhľad skořápky: 5-8%
gloss_level_85:	Vzhľad skořápky: 15-20%
solids_weight:	57%
solids_volume:	41%
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

## DRY TIMES BY 20

group_dry_10_touch:	30 min
group_dry_30_recoat:	2 hodiny
group_dry_40_full_cure:	7 - 10 dny

## GROUP RFT 10 WET

100 - 150 µm

## GROUP RFT 20 DRY

40 - 60 µm

## GROUP COVERAGE 10 THEORETICAL

7 - 10 m<sup>2</sup>/l

## GROUP COVERAGE 20 PRACTICAL

Praktická spotreba závisí od viacerých faktorov, ako je poréznosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.

## SURFACE PREPARATION

Povrch musí byť čistý, súdržný zbavený nečistôt, prachu, mastnoty, vosku, lepidla na steny, mydlového filmu, uvoľnenej farby alebo iného znečistenia. Pred aplikáciou odstráňte všetky existujúce huby a plesne. Pokiaľ vás znepokojujú plesne za stenami, pod podlahou, vo ventilačných systémoch alebo v iných neviditeľných oblastiach, obráťte sa na odborníka, ktorý sa špecializuje na sanáciu plesní. Pri komerčných budovách a školách dodržujte príslušné pokyny pri odstraňovaní plesní. Povrchy očistite prostriedkom HG odstraňovač plesne. Škrvny: hrdza, tanín, mastnota, plesneň a ďalšie škrvny je potrebné blokovat vhodných tesniacim náterom likvidujúcim škrvny, ako je Zinsser B-I-N, alebo B-I-N AQUA. Pri nanášaní základného náteru na znečistené oblasti sa najprv pokúste odstrániť čo najviac škvrn umytím, brúsením, škrabaním a pod.

## INSTRUCTIONS FOR USE

Pre zaistenie homogenity by mali byť náterové hmoty pred použitím dôkladne premiešané.

## APPLICATION CONDITIONS

Aplikujte pri teplote vzduchu a povrchu v rozmedzí 10°C - 32°C a vlhkosti nižšej ako 80%.

## GROUP APPL THINNING 10 BRUSH

Použite štetec so syntetickými štetinami. Neriedte.

## GROUP APPL THINNING 20 ROLLER

Neriedte

## GROUP APPL THINNING 30 AIRLESS

Tryska: 017-013". Tlak: 140 - 180 barů. Neředte.

## GROUP APPL THINNING 40 AIR ATOMISED

V prípade potreby riediť vodou do 10%

## CLEANUP PAINT

Vodou.

## REMARKS

Druhú vrstvu aplikujte 2 hodiny po prvej. Odolnosť voči poškrabaniu na lesklých povrchoch sa počas vytvrdzovania PERMA-WHITE vytvoria až za 5-7 dní. Neotierajte novo natretý povrch po dobu 7 dní. Výrobok nie je určený k aplikácii na podlahy alebo akýkoľvek povrch vystavený ponoreniu do vody alebo dlhodobému kontaktu s vodou, vrátane sprchových kútov, sáun alebo pary. Produkt nechráni pred baktériami prenášanými potravinami alebo chorobami. Pre správnu funkciu a odolnosť voči plesňam a hubám sú potrebné 2 vrstvy.

## DATA SAFETY DATA

group_voc_10_level:	50 g/l
group_voc_20_readymix:	50 g/l
group_voc_30_category:	A/i
group_voc_40_limit:	140 g/l
safety_remark_PDS:	Preštudujte si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie uvedené na obale.

## SHELF LIFE

5 rokov od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, pokiaľ sú skladované v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnečnom svetle pri teplote medzi 5°C až 35°C. Po každom použití dôkladne plechovku uzavrite, aby ste zabránili vytvoreniu škrupiny. Počas skladovania udržiavajte viečko pevne uzavreté. Chráňte pred mrazom.

last\_updated: 10/06/2024

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer: footer\_data\_disclaimer.value

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM s-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu