



## ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

# Vysoce odolná interiérová barva

- Zaschlý nátěr odolává degradaci houbami a plísněmi.
- Samozákladující nátěr.
- Dobrá přilnavost k lesklému a obtížně natíratelnému povrchu.
- Vlastnosti usnadňující aplikaci.
- Odolný, omyvatelný povrch.



# ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

## POPIS PRODUKTU (DLOUHY)

Vysoce odolná akrylová interiérová barva, speciálně vyvinutá pro zkrášení a ochranu vnitřních povrchů při ochraně zaskleného nátěru proti degradaci houbami a plísněmi.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro aplikaci na vnitřní stěny, dutiny ve stěnách, stropy, obložení, dveře, dlaždice a související natíratelné povrchy. Ideální pro koupelny, sklepy, kuchyně, prádelny, skříně, šatny, místnosti s vířivkou, uzavřené verandy a oblasti bazénů nebo jakýkoli interiér, kde je problémem s plísní. Skvělá pro institucionální nebo komerční použití ve školách, nemocnicích, hotelech, pečovatelských domech, restauracích, atletických zařízeních atd.

## TECHNICAL DATA

Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):	1,42
Úroveň lesku:	Satin
Úroveň lesku při 60°:	Satin: 18-23%
Úroveň lesku při 85°:	Satin: 47-53%
Obsah pevných látek v hmotnosti:	54%
Obsah pevných látek v objemu:	38%
Odolnost proti drhnutí za mokra (EN 13300):	wsr_c1

## DRY TIMES BY 20

Dotykem suché:	30 minut
Suchý nátěr:	2 hodiny
Plně vytvrzené:	7 - 10 dny

## DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

100 - 150 µm

## DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

40 - 60 µm

## TEORETICKÁ SPOTŘEBA

7 - 10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

## PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrchy by měly být čisté, soudržné a zbavené nečistot, prachu, mastnoty, vosku, lepidla na stěny, mydlového filmu, uvolněné barvy nebo jiného znečištění povrchu. Před aplikací odstraňte všechny existující houby a plísně. Pokud vás znepokojují plísně za stěnami, pod podlahou, ve ventilačních systémech nebo v jiných neviditelných oblastech, obraťte se na odborníka, který se specializuje na sanaci plísní. U komerčních budov a škol dodržujte příslušné pokyny pro odstraňování plísní. Povrchy očistěte roztokem domácího bělidla na litr vody nebo kvalitním biocidním mycím prostředkem. Skvrny: rzi, taninů, mastnoty, plísní a další skvrny je třeba blokovat vhodným těsnicím nátěrem likvidující skvrny, jako je B-I-N nebo B-I-N AQUA. Při nanášení základního nátěru na znečištěné oblasti se nejprve pokuste odstranit co nejvíce skvrn umytím, broušením, škrábáním atd.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity by měly být nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchány.

## PODMÍNKY POUŽITÍ

Aplikujte, pokud při teplotě vzduchu a povrchu v rozmezí 10 - 32°C a vlhkostí nižší než 80%.

## APLIKACE A REDENÍ: STETEC

Použijte štětec se syntetickými štětinami. Neředte.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Neředte.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: BEZVZDUCHOVÝ SPREJ

Tryska: 017-013". Tlak: 140 - 180 barů. Neředte.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÝ ATOMIZOVANÝ SPREJ

V případě potřeby zředit vodou do 10%.

## ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / ROZLITÍ

Vodou.

## POZNÁMKY

Aplikujte druhou vrstvu 2 hodiny nebo déle po první. Odolnost proti poškrábání na lesklých površích se během vytvrzování PERMA-WHITE vytvoří za 5 až 7 dní. Neotírejte nový povlak po dobu sedmi dnů. Výrobek není určen k aplikaci na podlahy nebo jakýkoli povrch vystavený ponoření do vody nebo dlouhodobému kontaktu s vodou, včetně sprchových koutů, saun nebo páry. Produkt nechrání před bakteriemi přenášenými potravinami nebo chorobami. Pro správnou funkci a odolnost proti plísním a houbám jsou nutné 2 vrstvy.

## DATA SAFETY DATA

Úroveň těkavých organických

látek:	50 g/l
VOC readymix:	50 g/l
Kategorie VOC:	A/i
Limitní hodnota VOC:	140 g/l
Poznámky k bezpečnosti:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

## DOBA POUŽITELNOSTI

Minimálně 2 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větráných prostorech, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5 a 35 °C. Aby nedošlo k převržení výrobku, uzavřete nádobu po každém použití. Během skladování udržujte víčko těsně uzavřené. Chraňte před zmraznutím.

last\_updated: 18/06/2024

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer: footer\_data\_disclaimer.value

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM s-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu