



ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

Vernice da interni ad alte prestazioni

- Protezione efficace della pellicola asciutta dai danni causati dalla muffa
- Primer e finitura in un unico prodotto
- Aderenza superiore su superfici lucide e lisce
- Facile da applicare
- Duraturo, lavabile, finitura resistente all'umidità



ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

DESCRIZIONE

Vernice acrilica ad acqua da interni ad alte prestazioni. Protezione della pellicola asciutta dal degrado causato dalla muffa. Ideale per ambienti umidi. Resistente alle scalfitture e alla pulizia (ISO11998 Classe 1).

UTILIZZO CONSIGLIATO

Perma-White è progettato per applicazioni interne su pareti di abitazioni e cantine, soffitti, elementi ornamentali, porte, piastrelle e tutte le superfici verniciabili relative a questi elementi. Ideale per bagni, scantinati, cucine, lavanderie, rivestimenti di porte, guardaroba, portici chiusi, locali annessi a piscine e qualsiasi superficie interna affetta da problemi di muffa. Particolarmente adatto a condomini o edifici commerciali, è quindi utilizzabile presso scuole, ospedali, hotel, asili, ristoranti, impianti sportivi, ecc.

DATI TECNICI

Densità:	1,42
Livello di lucentezza:	Satinato
Livello di lucentezza a 60°:	Satinato: 18-23%
Livello di lucentezza a 85°:	Satinato: 47-53%
Residuo secco in peso:	54%
Residuo secco in volume:	38%
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	30 minuti
Asciutto da rivestire:	2 h
Completamente indurito:	7 - 10 giorni

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 - 150 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

40 - 60 µm

CONSUMO TEORICO

7 - 10 m²/l

CONSUMO PRATICO

La resa pratica dipende da vari fattori, come la porosità e la rugosità del substrato, e le perdite causate dall'applicazione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Le superfici devono essere pulite, sane e prive di sporco, polvere, grasso, cera, colla per carta da parati, vernice, sapone, vernice screpolata o qualsiasi altra contaminazione.

Rimuovere la muffa prima della verniciatura.

Se si rileva la presenza di muffa dietro le pareti, sotto i pavimenti, nei sistemi di ventilazione o in qualsiasi altra area non visibile, contattare un professionista specializzato nel trattamento necessario.

Per gli edifici commerciali e gli istituti scolastici, seguire le istruzioni e le norme relative all'eliminazione della muffa.

Pulire le superfici con una soluzione di candeggina e acqua o con un detergente biocida adatto. Risciacquare accuratamente.

Macchie: isolare le macchine di ruggine, tannino, grasso, muffa e di altro tipo con un primer antimacchia adatto, come Zinsser B-I-N, B-I-N Aqua, Bulls Eye 123 Plus o 123.

Prima di applicare il primer sulle zone da trattare, rimuovere il più possibile le macchie tramite lavaggio, carteggiatura, raschiatura, ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

Uniformare accuratamente prima e durante l'applicazione.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Applicare con temperatura dell'aria e della superficie compresa tra 10 e 32°C e umidità relativa inferiore all'80%.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Utilizzare pennelli a setole sintetiche. Non diluire.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Utilizzare rulli in poliammide o poliesteri (12-16 mm). Non diluire.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Ugello: 13 - 17 pollici
Pressione: 140 - 180 bar
Non diluire.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Se necessario, diluire in acqua fino al 10%.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Acqua.

NOTE

Applicare il secondo strato almeno 2 ore dopo il primo. La resistenza alla raschiatura sulle superfici lucide si ottiene in 5-7 giorni con l'indurimento di PERMA-WHITE. Non strofinare la vernice nuova per sette giorni.

Perma-White non è stato concepito per applicazioni su pavimenti o superfici soggette a immersione o contatto prolungato con l'acqua, come l'interno di box doccia, saune o bagni turchi.

Il prodotto non protegge dai batteri patogeni e di origine alimentare.

Sono necessarie 2 mani per garantire prestazioni e resistenza alla muffa.

In caso di colorazione di PERMA-WHITE da applicare su substrati lisci e non assorbenti, stendere prima un primer Zinsser Bulls-Eye 123 o 123 Plus.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	50 g/l
Soluzione premiscelata COV:	50 g/l
Categoria COV:	A/i
Limite di COV:	140 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consultare la Scheda di sicurezza e le informazioni su salute e sicurezza riportate sull'etichetta.

SCADENZA

Minimo 2 anni dalla data di produzione per le confezioni sigillate, conservate in locali asciutti e adeguatamente ventilati, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra 5 e 35°C. Per evitare la formazione di una pellicola sul prodotto, chiudere la latta dopo ogni utilizzo. Conservare al riparo dal gelo.

Data del rilascio: 18/06/2024

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu