



## ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

# Vysokoučinná interiérová farba.

- Ochrana vysušeného náteru proti plesňovej degradácii
- Samonasávanie
- Dobrá priľnavosť na lesklých a ťažko natierateľných povrchoch
- Jednoduché aplikačné vlastnosti
- Trvácna, umývateľná, vlhku odolná povrchová úprava



# ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

## POPIS PRODUKTU (DLHY)

Vysokoučinná akrylová interiérová farba s jedinečným zložením na skráslenie a ochranu interiérových povrchov a zároveň na ochranu zaschnutého náteru proti plesňovej degradácii pre. Možnosť drhnutia - trieda 1 pre mokré drhnutie (ISO 11998).

## ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Na aplikáciu na vnútorné steny, dutiny stien, stropy, obloženie, dvere, obklady a súvisiace povrchy, ktoré možno natierať. Ideálny do kúpeľní, pivníc, kuchýň, práčovní, šatní, šatňových priestorov, miestností s vírivkami, uzavretých veránd a bazénov alebo do všetkých interiérov, kde hrozí výskyt plesní. Skvelé na inštitucionálne alebo komerčné použitie v školách, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov, reštauráciách, športových zariadeniach atď.

## TECHNICAL\_DATA

Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):	1,42
Úroveň lesku:	Satin
Úroveň lesku pri 60°:	Satin: 18-23%
Úroveň lesku pri 85°:	Satin: 47-53%
Obsah pevných látok v hmotnosti:	54%
Obsah pevných látok v objeme:	38%
Odolnosť voči mokrému drhnutiu (EN 13300):	wsr_c1

## DRY\_TIMES\_BY\_20

Na dotyk suché:	30 min
Suchý na opätovné natieranie:	2 h
Úplne vytvrdené:	7 - 10 dní

## ODPORÚČANÁ HRúbKA MOKRÉHO FILMU

100 - 150 µm

## ODPORÚČANÁ HRúbKA SUCHÉHO FILMU

40 - 60 µm

## TEORETICKÁ SPOTREBA

7 - 10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTICKÁ VÝDATNOSŤ

Praktické pokrytie závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu, typ aplikácie a straty materiálu počas aplikácie.

## PRÍPRAVA POVRCHU

Povrchy musia byť čisté, zdravé a zbavené nečistôt, prachu, mastnoty, vosku, lepidla na obklady stien, mydlového filmu, uvoľnenej farby alebo iných povrchových nečistôt. Pred maľovaním odstráňte všetky existujúce plesne a huby. Ak sa obávajú plesní a húb za stenami, pod podlahou, vo ventilačných systémoch alebo na iných neviditeľných miestach, obráťte sa na odborníka, ktorý sa špecializuje na odstraňovanie plesní a húb. V prípade komerčných budov a škôl postupujte podľa príslušných pokynov na odstraňovanie plesní. Povrchy čistite roztokom čajovej šálky domáceho bieliadla na liter vody alebo kvalitným biocídnym prípravkom. Škvry: hrdza, triesloviny, mastnota, plesne a iné škvry by sa mali zablokovať vhodným základným náterom na ničenie škvŕn, napríklad Zinsser B-I-N, B-I-N Aqua, Bulls Eye 123 Plus ou 123. Pri základnom nátere zafarbených plôch sa najprv pokúste odstrániť čo najviac škvŕn umytím, obrúsením, oškrabaním atď.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Na zabezpečenie homogenity by sa mali náterové materiály pred použitím dôkladne

premiešať.

## PODMIENKY APLIKÁCIE

Aplikujte, keď je teplota vzduchu a povrchu v rozmedzí 10 - 32 °C a vlhkosť menej ako 80 %.

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Použite kefu so syntetickými štetinami. Neriediť.

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALEC

Neriediť.

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÉ STRIEKANIE

Tryska: 017 - 013.  
Tlak: 140 - 180 barov.  
Neriediť.

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: VZDUCHOVO ATOMIZOVANÝ SPREJ

V prípade potreby zriedte vodou až na 10 %.

## ČISTENIE ZARIADENIA / POSTRIEKANIE

Voda.

## POZNÁMKY

Druhú vrstvu naneste 2 hodiny alebo dlhšie po prvej vrstve. Odolnosť proti škrabancom na lesklých povrchoch sa vytvorí za 5 až 7 dní, keď Perma-White vytvrdne. Nový náter neškrabte sedem dní.

Výrobok nie je určený na aplikáciu na podlahy alebo akékoľvek povrchy vystavené ponoreniu do vody alebo dlhodobému kontaktu s vodou vrátane sprchovacích kútov, saún alebo pary.

Výrobok nechráni pred baktériami prenášanými potravinami alebo spôsobujúcimi choroby. Pre správny účinok a odolnosť voči plesniam a hubám sú potrebné 2 vrstvy.

V situácii, keď je potrebné tónovať PERMA-WHITE na hladkých a neporéznych podkladoch, najprv naneste základný náter Zinsser Bulls Eye 123 alebo 123 Plus.

## DATA SAFETY DATA

Úroveň VOC:	50 g/l
VOC readymix:	50 g/l
Kategória VOC:	A/i
Limit VOC:	140 g/l
Poznámky k bezpečnosti:	Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie vytlačené na plechovke.

## SKLADOVATELNOSŤ

Minimálne 2 roky od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, ak sa skladujú v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnečnom svetle pri teplote od 5 do 35 °C. Aby ste zabránili obrusovaniu výrobku, po každom použití nádobu zatvorte. Počas skladovania udržiavajte veko tesne uzavreté. Chráňte pred zamrznutím.

last\_updated: 18/06/2024

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer: footer\_data\_disclaimer.value

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM s-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu