



## ZINSSER® WATERTITE

# Akrylátová hydroizolačná farba s nízkym zápachom

- Zastaví tlak vody až do 2,5 baru (dvojnásobok sily latexových hydroizolácií)
- Zabraňuje priesakom vody na cementových, tehlových a betónových stenách a podlahe suterénu.
- Ochrana zaschnutého náteru proti plesnovej degradácii
- Môže sa aplikovať na mokré i suché povrchy
- Hladký, nežltnúci povrch v odtieni vaječnej škrapiny



# ZINSSER® WATERTITE

## POPIS PRODUKTU (DLHY)

Dvojvrstvový systém. Prvý náter vytvorí základný náter a utesni povrch. Druhý náter kompletizuje tesniaci proces, aby sa zabezpečila ochrana proti vniknutiu vody a ochrana vysušeného náteru proti degradácii hubami.

## ODPORUČANÉ POUŽITIE

K použitiu na betónové, štukové, cementové, škvárové a iné tehlové povrchy v interiéri aj exteriéri. Výrobok je ideálny pre vnútorné steny pivníc a pre utesnenie betónových pivničných základových dosiek pred podkládkou podlahovej krytiny (nedoporučuje sa ako priamo pochôdzna vrstva). Dá sa použiť aj na vnútorné základy a oporné steny nad i pod úrovňou terénu. Na báze rozpúšťadiel.

## TECHNICAL\_DATA

Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):	1,47
Úroveň lesku:	Matt
Obsah pevných látok v hmotnosti:	74%
Obsah pevných látok v objeme:	48%

## DRY\_TIMES\_BY\_20

Na dotyk suché:	1 h
Suchý na opätovné natieranie:	4 hodiny
Úplne vytvrdené:	7 - 14 dny

## ODPORUČANÁ HRúbKA MOKRÉHO FILMU

400 - 500 µm na vrstvu

## ODPORUČANÁ HRúbKA SUCHÉHO FILMU

220 - 260 µm na vrstvu

## TEORETICKÁ SPOTREBA

1,8 - 2,5 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTICKÁ VÝDATNOSŤ

Praktická spotreba závisí od viacerých faktorov, ako je poréznosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.

## PRÍPRAVA POVRCHU

Nové alebo nenatreté murivo: Povrch musí byť čistý a zbavený nečistôt, mastnoty, oleja, mydla a ďalších nečistôt. Nové murivo musí byť vytvrdené najmenej 30 dní pred prvým náterom. Solné škvrny alebo výkveti (biely práškový nános, ktorý sa často vyskytuje na stenách) musí byť odstránený. Hladký betón („leptať“) roztokom kyseliny chlorovodíkovej alebo adhéznej zmesi na betón. Dodržujte pokyny výrobcu a bezpečnostné opatrenia. Po aplikácii povrch dôkladne opláchnite vodou. Odstráňte všetky existujúce plesne a huby. Použite prostriedok HG odstraňovač plesní. V prípade komerčných budov postupujte podľa príslušných pokynov pre odstraňovanie plesne. V prípade obáv z plesne a húb za stenami, pod podlahou, vo ventilačných systémoch alebo iných neviditeľných miestach sa obráťte na odborníka, ktorý sa špecializuje na odstraňovanie plesní a húb. Odstráňte plesne a huby v exteriéri. Už natreté povrchy: WATERTITE zaručuje vodotesnosť pri aplikácii na holé murivo. Tiež ho možno použiť na už natreté nelesklé povrchy, avšak jeho hydroizolačná schopnosť je potom závislá na celistvosti predchádzajúceho náteru. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, odstráňte čo najväčšiu časť starého náteru ručným oškrabaním povrchu drôtenou kefou. Účinná je tiež pásová brúska s brúsnym pásom so zrnitosťou 50. Vnútorný povrch by mal byť vyčistený pomocou vysokotlakového čistenia (parou) alebo opieskovaním, aby sa odstránil všetok uvoľnený a odlupujúci sa náter a cement. Všetky povrchy očistite roztokom kyseliny chlorovodíkovej a povrch dôkladne opláchnite vodou. Uvoľnený piesok a štrk, ktorý vznikne je potrebné z povrchu odstrániť vysávaním alebo zameťaním. Zastavenie úniku vody a utesnenie prasklín: všetky otvory a praskliny, úniky

vody musia byť zaplátané hydraulickým betónom. Spáru v mieste styku podlahy a steny utesnite hydraulickým betónom. Dodržujte pokyny výrobcu ohľadom doby zasychania.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím aj počas neho dôkladne premiešajte.

## PODMIENKY APLIKÁCIE

Teplota vzduchu, podkladu a náterového materiálu 10°C alebo vyššia. Aby sa zabránilo hromadeniu pary z rozpúšťadiel, nezabudnite otvoriť všetky okná a dvere. K zaisteniu prúdeniu vzduchu používajte neiskriaci odsávací ventilátor. Uhaste všetky plamene a svetlá na ohrievačoch vody a vykurovacích systémoch. Vypnite vzduchové/výhrevné systémy na termostatoch.

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Prvý náter nanášajte v bohatej miere štetcom s polyesterovými štetinami, prípadne rozvalcovaním malého úseku (1m x 1m) a následne zapracovaním náteru do pórov steny pomocou štetca. Naneste toľko náteru, koľko je potrebné k vytvoreniu súvislého filmu bez dier.

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALEC

Na nelakované porézne povrchy používajte valček s vlasom 24 mm, na hladké alebo už lakované povrchy valček s vlasom 18 mm. Druhú vrstvu možno nanášať štetcom alebo valčekom.

## ČISTENIE ZARIADENIA / POSTRIEKANIE

Čerstvé škrvny a kvapky utrite handrou s riedidlom. Aby ste minimalizovali zápach rozpúšťadiel používajte minerálny lieh bez zápachu a čistite aplikačné náradie mimo pracovného priestoru.

## POZNÁMKY

- WATERTITE sa nedoporučuje používať na nádrže s pitnou vodou, cisterny, napájadlá pre vtáky, alebo bazény, ani ako základný alebo vrchný náter na pochôdzne podlahy.
- Nenanášajte, pokiaľ sa v priebehu 24 hod. očakáva silný dážď.

## DATA SAFETY DATA

Úroveň VOC:	370 g/l
VOC readymix:	370 g/l
Kategória VOC:	A/i
Limit VOC:	500 g/l
Poznámky k bezpečnosti:	Preštudujte si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie uvedené na obale

## SKLADOVATELNOSŤ

3 roky od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, pokiaľ sú skladované v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnku pre teplotu medzi 4 a 32°C

last\_updated: 02/09/2024

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer: footer\_data\_disclaimer.value

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM s-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu